

Platin Plus 15 /40 Klarlack

2K Klarlack VOC

:: CHARAKTERISTIK

Dieser VOC konforme, schnell trocknende 2K Klarlack ist speziell für High-End Lackierungen entwickelt. Er zeichnet sich durch einen hervorragenden Glanz und gute Durchhärtung bei nur 40° C aus. Durch die neuen innovativen Rohstoffe reduziert sich die Abluftzeit zwischen dem Lackiergang und der Ofentrocknung auf Null. Der Platin Plus hat einen brillanten Glanz und Verlauf. Er lässt sich problemlos polieren, hat eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, einen sehr hohen UV-Schutz und eine hervorragende Haltbarkeit durch seine Beständigkeit gegen Witterung und chemischen Einfluss.

:: EINSATZGEBIET

Der Platin Plus 15/40 ist für Lackierungen von Einzelteilen sowie für ganze Fahrzeugpartien, wie z.B. ganze Seiten geeignet.





:: PRODUKTANGABEN

Farbton Klarlack:	Transparent
V.O.C.:	2004/42/II B(d)(420) < 420 g/l
Lagerstabilität:	Klarlack bei +10 bis +30°C u. ungeöffnetem Gebinde 1 Jahr, Härter 1/2 Jahr
Trockenschichtdicke:	60 µm

:: VERARBEITUNG

Zur Anwendung auf lösemittel- oder wasserbasierenden Basislacken. Es wird dringend empfohlen im System zu arbeiten. Bei Verwendung von systemfremden Verdünnungs- und Härtermaterialien können Trocknungs- und Haftungsprobleme nicht ausgeschlossen werden.

Basislack muss spätestens 2h nach der Applikation mit dem Klarlack überarbeitet werden.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	2K PlatinPlus 15/40 Klarlack 2K Platin Plus Universalhärter	nach Volumen
		2 1
	2K PlatinPlus 15/40 Klarlack 2K Platin Plus Universalhärter	nach Gewicht
		100 g 50 g
SPRITZVISKOSITÄT		
	DIN cup 4mm bei 20° C	18 - 22 Sekunden
ANWENDUNG		
	Fließbecher Spritzpistole	Düsengröße / Spritzdruck
		Düsengröße: 1,3mm Luftdruck: Bitte die Angaben des Lackierpistolenherstellers beachten
	Verarbeitung	1,5 Spritzgänge
		1. Spritzgang: ein dünner, geschlossener Spritzgang - ohne Abluftzeit - 2. Spritzgang: ein normaler Spritzgang - ohne Abluftzeit -
	Topfzeit bei 20°C	120 min
	Abluftzeit	Keine
	Trockenschichtdicke	60µ Schichtdicke
	Verarbeitungsbedingungen	Temperatur 18 - 22° C relative Luftfeuchtigkeit 40 - 60%

WEITERVERARBEITUNG			
	Objekttemperatur	20° C	40° C
	Handtrocken Polierbar nach	2 h 3,5 - 4 h	15 Min 20 Min
	Durchgetrocknet nach	3 Tagen	15 Min + 2 Tage/20° C
	IR Trocknung	10 - 15 Minuten bei 40° C. Bitte befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers.	

:: LAGER- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren.

Empfohlener Lager- und Transporttemperaturbereich: +10 bis +30°C. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.

Hinweis: Die Lager- und Transporttemperatur darf nicht unter +5°C liegen. Das Produkt auf Raumtemperatur natürlich akklimatisieren.

2004/42/IIB (d)(420) <420: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IB.d) in gebrauchsfertiger Form beträgt max. 420 g/l.

:: HINWEIS

Lassen Sie das Produkt die empfohlene Anwendungstemperatur auf natürliche Weise erreichen (vermeiden Sie schnelles Aufheizen/Abkühlen). Es wird nicht empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur unter 18°C aufzutragen. Niedrige Anwendungstemperaturen verändern die Eigenschaften der Beschichtung und können den visuellen Effekt beeinträchtigen. Vor der Anwendung sollten die Produkttemperatur, die Spritzkabinen-Temperatur und die Objekttemperatur auf etwa 20°C eingestellt werden.

:: SICHERHEITSDATENBLATT

Platin Plus 15/40 Klarlack, Platin Plus Universalhärter auf Anfrage!